

## Tabla de especificaciones técnicas: Compact

Especificaciones técnicas	Valores típicos						Método
		250µ	300µ	400µ	500µ		
Espesor nominal		250µ	300µ	400µ	500µ		
Peso (G/m <sup>2</sup> )		286	344	458	573		
Lisura	S1	18~35	18~35	18~35	18~35	Medida Sheffield	T-538
	S2	35~65	35~65	35~65	35~65		T-538
Tratamiento superficial	S1	42~45	42~45	42~45	42~45	dynes/cm <sup>2</sup>	D-2578
	S2	42~45	42~45	42~45	42~45		
Blancura		88	88	88	88	W	E-313
Opacidad		90	91	92	95	%	D-1003

- Métodos ASTM en los casos en los que se aplica, sujeto a variación de +/- 5%.
- Resultados de test de laboratorio, solo para referencia, no son una garantía.